

■仕様 ●主成分：ジメチルポリシロキサン

型番	BSFMA-10	BSFMA-50	BSFMA-100	
密度 (25℃)	934kg/m ³	960kg/m ³	964kg/m ³	
酸価	0.01mgKOH/ g			
蒸発量(150℃・24h)	<25wt%	<0.3wt%		
動粘度	(25℃)	10mPa/s	50mPa/s	100mPa/s
	(100℃)	3.5mPa/s	15mPa/s	31mPa/s
流動点	< -65℃	< -55℃		
引火点(COC)	180℃	318℃	>330℃	