C-フレックス	<ul style="list-style-type: none"> ・物理特性はシリコンに類似、タイゴンの化学適合性も備えています。 ・ガス浸透性はシリコンより少ないです。 ・EOG・γ線・オートクレーブ滅菌ができます。
ノープレソ	<ul style="list-style-type: none"> ・真空・圧力用途に適しています。 ・断熱性経年変化が少なく酸化しにくいです。 ・オートクレーブ滅菌ができます。
タイゴン E-ラボ	<ul style="list-style-type: none"> ・安価な一般実験用です。 ・無色透明ですので液の流れを目視できます。 ・EOG・オートクレーブ滅菌ができます。
タイゴンE- 食品用	<ul style="list-style-type: none"> ・食品用として設計しており、内面が滑らかで非毒性なので味や香りに影響はありません。 ・洗浄位置が明確で液送状態がチェックできます。 ・EOG・オートクレーブ滅菌ができます。
シリコン 過酸化処理	<ul style="list-style-type: none"> ・添加材と可塑剤またDDPを使用しておらず、非毒性・無臭・耐菌性です。 ・低温度に強いです。 ・EOG・オートクレーブ滅菌ができます。
シリコン 白金処理	<ul style="list-style-type: none"> ・添加材・DDPあるいは可塑剤の浸出はなく、非毒性・無臭・耐菌性です。 ・広範囲な温度に対応しています。 ・湯や石鹼で洗浄(非油石鹼水)。
FDAバイトン	<ul style="list-style-type: none"> ・高温時でも耐薬品性・耐腐食性に優れています。 ・ガス透過性は低いです。

■対応するチューブ流量(ポンプヘッド1個あたり) (ml/min)

	チューブ型番	L/S13	L/S14	L/S16	L/S25・ L/S15	L/S17・ L/S24	L/S18・ L/S35	L/S36
	ポンプ型番							
可変 ポンプ	7553-80	0.06~6	0.2~21	0.8~80	1.7~170	2.8~280	3.8~380	4.8~480
	7553-70	0.36~36	1.3~130	4.8~480	10~1000	17~1700	23~2300	29~2900
	7554-80	0.42~12	1.4~43	5.6~160	12~330	20~570	27~770	34~970
	7554-90	1.2~36	4.2~130	16~480	34~1000	56~1700	76~2300	96~2900
	07528-10	0.36~36	1.3~130	4.8~480	10~1000	17~1700	23~2300	29~2900
	07528-20	0.18~18	0.85~85	2.4~240	5~500	8.5~850	11.5~1150	14.5~1450
	07528-30	0.06~6	0.2~21	0.8~80	1.7~170	2.8~280	3.8~380	4.8~480
デジタル ポンプ	7523-80	0.006~36	0.021~130	0.08~480	0.17~1000	0.28~1700	0.38~2300	0.46~2900
	7523-90	0.001~6	0.004~21	0.016~80	0.033~170	0.057~280	0.077~380	0.096~480
コンピュータ 駆動ポンプ	7551-00	0.006~36	0.021~130	0.08~480	0.17~1000	0.28~1700	0.38~2300	0.46~2900
	7551-10	0.001~6	0.004~21	0.016~80	0.033~170	0.057~280	0.077~380	0.096~480