

エポキシ系接着剤ベストン

1-6268-01

物性表

		主 剤			硬 化 剤	
外 観		白色ペースト状			淡黄橙色ペースト状	
粘 度 cps(30)		45,000 ~ 65,000			25,000 ~ 45,000	
固 形 分 %		100			100	
配 合 比		2			1 ~ 2	
可使時間	温 度 ()	20	25	30	35	40
	時 間 (分)	240	200	120	90	60
硬化速度	温 度 ()	30	60	90	120	130
	時 間 (分)	9時間	90	40	10	5
引張せん断強度		190kg/cm ²				