

■セラソルザ仕様

型番	熔融温度(°C)	用途	接着力
#186	186	ガラス・セラミック及び難はんだ付け性金属接着用 (ノーフラックス)	中～強
#297	297	ガラス・セラミックス及び難はんだ付け性金属接着用 (ノーフラックス)	強
エコ#182	182	鉛フリー／ガラス・セラミック及び難はんだ付け性金属 接着用(ノーフラックス)	中～強