

特殊エラストマーの特性

| 項 目 | | 特 性 | 測 定 方 法 |
|----------|-----|--------------------------|-----------------------------|
| TG面 グレード | | 80 | |
| 粘 着 力 | | 250gf 前後 / 25mm | JIS Z-0237に準ずる |
| 硬 度 | | 14° | Asker C 硬度計 |
| 引 張 強 度 | | 6.7kgf / cm ² | |
| 引 裂 強 さ | | 2.8kg / cm | JIS B型 |
| 伸 び | | 480% | |
| 耐 熱 性 | | 異常なし | JIS K6380 B 熱老化性100 70hrs |
| 耐 熱 水 性 | | 異常なし | JIS K6301 熱水 100 24hrs |
| 低温曲げ試験 | | 異常なし | JIS K6380 低温 - 40 3hrs |
| 熱老化後の粘着性 | | 415gf / 14mm | 80 × 300hrs ピックアップ式タックメーター |
| | | 440gf / 14mm | 80 × 500hrs |
| | | 442gf / 14mm | 80 × 1000hrs |
| 耐 光 | 変色性 | 4級 | 80 × 100hrs ウェザーメーター (降雨なし) |
| | 粘着性 | 537gf / 14mm | ピックアップ式タックメーター |
| 移 行 性 | | 汚染を認めず | JIS K6403 |
| 安 全 性 | | 玩具の規格合格 | おもちゃの規格 |
| | | 食品衛生合格 | 厚生省告示第85号 |
| 異粘着面 粘着力 | | 800gf 前後 / 25mm | JIS Z-0237に準ずる |

上記の値は代表値であり、保証値ではありません。