

試験データ

試験項目		単位	データ
厚み		MM	0.135
粘着力	ポリプロピレン板	N/25mm	6.71
	アクリル板		9.43
	ポリスチレン板		8.42
	ポリカーボネート板		8.30
	ABS板		6.41
高速巻き戻し力		N/25mm	3.04
引っ張り強さ		N/25mm	13.4
伸び		%	160