

評価項目	条件	値
素材		キュプラ
繊維形態		連続長繊維(エンドレス)
脱落繊維数 旭化成定量法		>100 μ m 2000個/m ²
粒子カウント	液中	>0.5 μ m 1000 \times 10 ⁴ 個/m ³
	気中	>0.3 μ m 3000個/CF
抽出物質	水	400ppm

評価項目	条件	値
抽出物質	IPA	40ppm
	アセトン	50ppm
水抽出 イオン	Na	25.0mg/kg
	K	1.3mg/kg
	Ca	<0.16mg/kg
	Cl	4.4mg/kg
含有硫黄分		<20mg/kg

※測定値です(保証値ではありません)。

・ベンリーゼ™は、接着剤不使用の連続長繊維セルロース不織布で、旭化成せんいの登録商標です。F42Y314