

ビッカース 硬度Hv表

材 質	硬度(Hv)
ダ イ ヤ モ ン ド	8500
アルミナ・純度99.94%	1450以上
ジ ル コ ニ ア	1370
炭化タングステン	1350
アルミナ・純度93%	1200
め の う	820
通 常 の 磁 器	750
超 硬 バ イ ト	400
ス テ ン レ ス 鋼	200
チ タ ン	110

公的機関測定値を含む