

■仕様

| 材 質 | 天然ゴム | クロロプレンゴム | 軟質 クロロプレンゴム | エチレン・ プロピレンゴム | ニトリルゴム | 耐候性 ニトリルゴム | フッ素ゴム | シリコンゴム | 硬質シリコンゴム | 難燃性ゴム | 導電性ゴム |
|-----------------|---------|----------|----------------|------------------|----------|---------------|----------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------|---------|
| 硬さ(タイプAデュロメータ) | 60 | | 45 | 65 | 60 | 65 | 80 | 50 | 70 | 60 | |
| 引張強さ(MPa) | 2.5 | 7.5 | 3.9 | 7 | 8.8 | | 11 | 7 | 5 | 9.3 | 9.8 |
| 伸 び(%) | 250 | 290 | 400 | 350 | | 360 | 200 | 300 | 200 | 450 | 300 |
| 色 調 | 黒色 | | | | | | | 白色半透明 | 灰白色 | 黒色 | |
| JIS K 6380 該当番号 | AAC6040 | BCC6353 | BCC4173 | BAD6353 | BJB 6361 | — | HKB 8430 | GFE 5241 | GFE 7131 | BCC6362 | AAD6463 |
| 注 記 | — | | | | | | | 食品衛生法 厚生省告示595号 | 難燃性UL94V-0 | 体積固有抵抗 10 ⁻² ~10 ⁻³ (Ω・cm) | |