

## ■ 素材仕様

		PVC (塩化ビニル樹脂)	MCナイロン	PE (ポリエチレン)	PP (ポリプロピレン)	ABS樹脂	POM (ポリアセタール)	PC (ポリカーボネート)	PPS樹脂	PEEK	PTFE (四フッ化エチレン)
物理的性質	比重	1.45	1.16	0.94~0.96	0.91~0.96	1.04~1.07	1.41~1.42	1.2	1.60~2.00	1.30~1.52	1.70~2.2
	ロックウェル硬度	M66~72 R115~118	R120	D60~70(シヨアー)	R85~110	R90~115	M90 R120	M78 R118	M92~104 R118~124	M99~107	M75~95
熱的性質	耐熱温度(連続)℃	60~65	120	100~120	120~130	60~95	90~100	120	240		290
電気的性質	体積抵抗率 $\Omega \cdot m$	$> 10^{18}$	$10^{13}$	$> 10^{18}$			$> 10^{16\sim17}$	$2\sim5 \times 10^{18}$	$10^{17\sim18}$		$> 10^{20}$

※上記は文献値です。