■仕様

	テンパックス®	ネオセラム®N-0	石英
ガラスの種類	ホウケイ酸	結晶化ガラス	珪酸(シリカ)
耐熱温度	常用/450°C、最高/500°C	常用/750°C、最高/800°C	常用/900°C、最高/1000°C
色	透明	透明(ブロンズ色)	透明
密度	2.2		
軟化点	820°C	—	1720°C