

■仕様

特 性	D263 Teco	石英ガラス
ガ ラ ス の 種 類	ホウケイ酸	珪酸(シリカ)
製 造 方 法	ダウンドロー法	—
膨 張 係 数	$72 \times 10^{-7} / ^\circ\text{C}$	$5.9 \times 10^{-7} / ^\circ\text{C}$
密 度	$2.51 \text{ g} / \text{cm}^3$	$2.2 \text{ g} / \text{cm}^3$
軟 化 点	736°C	1720°C
徐 冷 点	557°C	1180°C
歪 点	529°C	1070°C