■液状ゴムコーティング　6-4030-01～04

■基本性能

重量(3.78リットル当たり)	4.17～4.45kg
溶剤比率(体積比)	65～67%
伸張度(終局点)	300～400%
適用温度範囲(乾燥膜)	-34.4℃～+93.3℃
引火点	48.9℃
比重	1.11～1.18 @25℃
絶縁力(注1.)	約300 volts/mil(ミル)
引張り強度	211kg/㎠
硬度	65～75 shore A
光沢	半光沢
対擦過抵抗	優秀
対湿度抵抗	〃
対酸性抵抗	〃
対アルカリ性抵抗	〃
対気候抵抗	極めて優秀
対溶剤抵抗	良
常温(25℃)に於ける 保管寿命	1年プラス
シンナー	TPDシンナー或はラッカーシンナー

注1.絶縁力
乾燥塗膜は優秀な対電気絶縁特性があります。
しかしながら、その適用範囲が事故などによりメーカーの数値を越えたり、更に、その使用が不適切であったりするので、絶縁力に対する保証は致し兼ねます。
従って、いかなる被塗膜物の塗膜絶縁効果については、使用者側の責任で決定し御使用下さいますよう、予めご了承下さい。
1ミル=0.0254㎜

■塗膜特性試験

試験項目	結果	内容
耐候性	異常無し	QUVウエザロメーターASTM G5384 高温多湿フロリダ州気候4～5年分に相当
耐塩水噴霧性	異常無し	5%食塩水液噴霧 1000時間 ASTM B 117
耐燃性	異常無し	ASTM E286-69 タネルファーネス
耐剥離性	異常無し	鉄、アルミ板、 タイニアスオルセン試験機
耐摩擦性	異常無し	テーバー(1000g) 1000サイクル
耐水透過性	異常無し	ASTM E96 水蒸気透過試験 20℃ 50%湿度 5週間
耐酸性	異常無し	50%硫酸液浸漬 1ヶ月