

型 番	D-723S	D-753
導 電 性	$5 \times 10^{-4} \Omega \cdot \text{cm}$	$3 \times 10^{-4} \Omega \cdot \text{cm}$
比 重	A液／3.5、B液／3.6	A液／3.5、B液／3.9
硬 化 条 件	100°C × 30min	150°C × 30min
保 管 条 件	A液／室温、B液／10°C以下	