

■仕様

型番	D-362	D-550	D-500
導電性	$7 \times 10^{-4} \Omega \cdot \text{cm}$	$8 \times 10^{-5} \Omega \cdot \text{cm}$	
比重	1.5	2.5	
硬化条件	25°C × 3h	25°C × 1h	25°C × 3h・100°C × 30min
保管条件	室温		