

■ ガス置換デシケーター 7-434-01、03

■ 帯電防止PVC 一般物性一覧表

	項 目	単 位	数 値		試 験 法
物理的性質	比重	—	1.40		JIS K7112
	吸水率	%	0.02		ASTM D-570
	鉛筆硬度	—	H		JIS K5400
機 械 的 性 質	引張り強さ	N / mm ² (kgf / mm ²)	72 (7.3)		JIS K6745
	伸び	%	65		
	曲げ強さ	N / mm ² (kgf / mm ²)	110 (11.3)		JIS K7203
	曲げ弾性率	N / mm ² (kgf / mm ²)	3 820 (390)		
	アイゾット衝撃	KJ / m ² kgf.cm / cm ²	3.7 (3.8)		JIS K6745
熱的性質	荷重たわみ温度	℃	62		JIS K6745
	加熱伸縮率	%	た て	-2.0	JIS K6745
			よ こ	-1.7	
	線膨張率	1 / ℃	7.0 × 10 ⁻⁵		ASTM D-696
	熱伝導率	cal / cm.sec.℃	3.9 × 10 ⁻⁴		ASTM C-177
	比熱	cal / g.℃	0.2 ~ 0.3		ASTM C-177
	燃焼性		自己消火性 V-0相当		ASTM D-675 UL-94
電氣的性質	表面固有抵抗	Ω	10 ⁶⁻⁸		ASTM D-257
	体積固有抵抗	Ω.cm	10 ¹⁵⁻¹⁶		
	誘電率	(60Hz)	3.1		ASTM D-150
	半減期	Sec	瞬時		スタティックオネストメーター
光学的性質	全透過率	% 3.0mm (5.0mm)	75.9 (72.2)		JIS K6745
	拡散透過率		1.8 (1.9)		
	直線透過率		74.1 (70.3)		
	曇価		2.3 (2.6)		

上記の数値は標準値であり、保証値ではありません。