

■ 導電性パーツボックス 7-458-01 ~ 03

■ 樹脂物性表

試 験 項 目		単 位	試 験 方 法	標 準 値
比	重		ASTM D-792	1.05
M	I 値	g / 10分	ASTM D-1238 荷重2.16kg 温度230℃	3.4
表 面 抵 抗 値		Ω	横河電機製 絶縁抵抗針 #3213(500V / 1000MQ)を使用。端子間1cm	10 ⁶
引 張 強 度		kg / cm ²	JIS K-6758 1号ダンベル 速度50mm / 分	180
伸 び		%		7
引 裂 強 度		kg / cm	JIS K-6758 B型ダンベル 速度50mm / 分	70
曲 げ 強 度		kg / cm ²	JIS K-6911 スパン100mm 速度10mm / 分	120
曲 げ 剛 性		kg / cm ²		8000
ア イ ソ ッ ト 衝 撃 強 度		kg-cm / cm ²	JIS K-6911 V字ノッジ付き 30kgハンマー	4
ロックウエル 硬 度	Rスケール	度	ASTM D-785	57
	Sスケール			45
ピ カ ッ ト 軟 化 温 度		℃	ASTM D-1525 重1kg 昇温50℃ / 時	120
熱変型温度	荷重18.6kg / cm ²	℃	ASTM D-648 昇温120℃ / 時	50
	荷重4.6kg / cm ²			90
テ ー パ ー 摩 耗 度		mg / 1000回転	ASTM D-1044 摩耗輪CS-10 荷重250 g	16
成 形 収 縮		%	タテ50mm、ヨコ130mm、厚味2mmのモールドを使用	1.0 ~ 1.6
射 出 成 形 適 温		℃		200 ~ 220

本データーはプレスシートで測定 of 標準値を示し、規格値ではありません