

ピラフロンガスケット 7-512-01 ~ 04

性能

引張り強さ

コード	呼び寸法	引張り強さ
-01	3	98N {10kg }以上
-02	6	245N {25kg }"
-03	9	441N {45kg }"
-04	12	735N {75kg }"

クロスヘッドスピード250mm/minで測定(標長間距離5cm)

物性

ガスケット係数 (m)	1.5
最少締付圧力 (y)	ガス) 17.2MPa { 175kgf/cm ² }
	液体) 3.4MPa { 35kgf/cm ² }
比 重	0.2
熱 伝 導 率	0.03w/m · { 0.03kcal/h · m · }
比 熱	960J/kg · { 0.23kcal/kg · }
融 点	327
発 熱 量	6003 ± 40J/g { 1434 ± 10cal/g }
酸 素 指 数	94.5
発 火 点	498 ~ 509
摩 擦 係 数	0.2

ガスケットの締付力に対する厚さと幅の関係

