

# エフテロングローブボックス用手袋 8-3030-01

## 試験成績表

	一般合成 ゴム	F-TELON	天然ゴム
硝酸(20%) + 弗酸(4%)(室温)	B	A	B
" [70]	C	A	C
弗 酸	B	A	C
王 水	B	A	C
硫 酸 (50%)	A	A	A
" (80%)	B	A	C
" (95%)	C	A	C
硝 酸 (10%)	A	A	B
" (70%)	C	A	C
塩 酸 (35%)	A	A	A
苛 性 ソ ー ダ (50%)	A	A	A
氷 酢 酸	B	B	C
苛 性 力 リ	A	A	A
重 ク ロ ム 酸 カ リ	A	A	C
植 物 油	B	A	C
鉱 物 油	A	A	C
マ シ ン 油	B	A	C
ラ ー ド	A	A	C
バ タ ー	A	A	B
ブ タ ン	A	A	C
酢 酸	A	A	B
ク ロ ム 酸 (50%)	C	A	C
ク ロ ム 酸 (濃)	C	A	C
ク レ ゾ ー ル	B	B	C

A 全く影響されない

B 中位の影響を受ける

C 激しい影響を受ける