

## 耐酸衣

9-048-04 ~ 06

JIST8115<sup>-1998</sup>「化学防護服」による試験結果

| 標準試験液                | 型番<br>CAS No. | 試験項目 |      |
|----------------------|---------------|------|------|
|                      |               | 耐透過性 | 耐浸透性 |
|                      | PS-420        |      |      |
| アセトニトリル              | 75-05-8       | ×    |      |
| アセトン                 | 67-64-1       | ×    | ×    |
| 酢酸エチル                | 141-78-6      | ×    | ×    |
| ジエチルアミン              | 109-89-7      | ×    |      |
| ジクロロメタン              | 75-09         | ×    | ×    |
| NN-ジメチルホルムアミド        | 68-12-2       | 1    | ×    |
| 水酸化ナトリウム水溶液50% (W/W) | 1310-73-2     | 5    |      |
| テトラクロロエチレン           | 127-18-4      | 1    |      |
| テトラヒドロフラン            | 109-99-9      | ×    | ×    |
| トルエン                 | 108-88-3      | ×    |      |
| ニトロベンゼン              | 98-95-3       | 2    | ×    |
| 二硫化炭素                | 75-15-0       | ×    |      |
| ノルマルヘキサン             | 110-54-3      | 4    |      |
| メタノール                | 67-56-1       | 1    |      |
| 硫酸93.1%溶液            | 7664-93-9     | 3    |      |

## 標準寸法表

| 品番               | 身長(cm)    | サイズ | 上着<br>(mm) |       |     | ズボン<br>(mm) |     |       |
|------------------|-----------|-----|------------|-------|-----|-------------|-----|-------|
|                  |           |     | 丈          | 胸回り   | 裾   | 丈           | 股下  | 胴回り   |
| 耐酸衣<br>(Z20P420) | 170 ~ 180 | L   | 700        | 1,240 | 900 | 1,080       | 740 | 1,100 |
|                  | 160 ~ 170 | M   | 680        | 1,240 | 840 | 1,040       | 700 | 1,100 |
|                  | 160以下     | S   | 660        | 1,240 | 800 | 1,010       | 670 | 1,100 |

## 耐透過性の等級

| 等級 | 破過時間[分以上] |
|----|-----------|
| 6  | 480       |
| 5  | 240       |
| 4  | 120       |
| 3  | 60        |
| 2  | 30        |
| 1  | 10        |