

■ ルピセルスティック用ヘッド 9-1013-01 ~ 04

■ 標準物性値

標準物性値	
気 孔 率 (%)	80
保 水 率 (%)	438
引 張 強 度 (kg/cm ²)	11.6
1 0 0 % モ ジ ュ ラ ス (kg/cm ²)	3.7
伸 び (%)	418
比 重 (g /cm ³)	0.20
耐 熱 (°C)	130

■ 無塵性

発塵の粒径	洗 浄 前	洗 浄 後
0.3μm 以上	152	12
0.5μm 以上	75	7
1.0μm 以上	20	5
2.0μm 以上	8	1
5.0μm 以上	3	0

測定 白洋舎 測定法 回転ドラムに試料を入れて発塵させ、サンプル、エアーを1cit/バークテル、カウンターで読み取る。
測定場所 クラス100 クリーン、ベンチ

■ 耐薬品性

メタノール	
エタノール	
メタノール水溶液	
エタノール水溶液	
イソプロピルアルコール	
トリクレン	
フェノール系溶剤	
酢酸(5%以下)	
塩酸(5%以下)	
ヒマシ油、アマニ油	
マシン油、ガソリン	
トルエン	○
アセトン	○
メチルエチルケトン	○
ダイフロン	○
DMF	×
DMSO	×

使用可能 ○多少変化(膨潤) ×使用不可能