

# 静電気導電性フロアマット

9-5660-01.02

## 特性

項 目		単 位	特 性
厚さ	表面層	mm	0.4 ± 0.1
	裏面層	mm	1.6 ± 0.1
	全 体	mm	2.0 ± 0.2
引張強度		kgf / cm <sup>2</sup>	80以上
伸 び		%	50以上
硬 度		Hs	85 ± 5
耐摩耗性JISテーパー試験H - 18摩耗輪 10分間		mm	0.4以下
電気抵抗			1.0 × 10 <sup>6</sup> ~ 1.0 × 10 <sup>8</sup>

耐半田熱性	半田の滴りに耐える 半田ゴテの接触は瞬間(1秒以内)なら耐える	
耐薬品性	耐えるもの	灯油、各種絶縁油、揮発油、アンモニア、アルコール類
	短時間使用に耐えるもの	フロン、クロロセン、トリクレン、塩酸、磷酸、希硫酸
	耐えないもの	トルエン、メチルエチルケトン、ベンゼン、アセトン、硝酸、酢酸